

فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم دامی

شناسائی شکل داخلی الیاف شترهای یک کوهانه بومی با میکروسکوپ نوری و الکترونی

• مهناز صالحی (نویسنده مسئول)

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران، کرج

• زهرا عبادی

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران، کرج

شماره تماس نویسنده مسئول: ۰۲۶۳۴۴۳۰۰۱۰

Email: Msalehi572000@gmail.com

چکیده:

شناسائی دقیق الیاف برای محافظت و نگهداری آن‌ها از نظر نساجی مهم است. در کنار این اطلاعات، خصوصیات و نحوه مصرف الیاف و نیز مسیر نگهداری انواع الیاف معلوم شده و ممکن است در نمایان کردن جزئیات منشا و تاریخچه فرآوری الیاف کمک کند. روش‌های متفاوتی در شناخت الیاف از یکدیگر به کار می‌رود. آزمایش‌های میکروسکوپی از روش‌های معمول است که به همراه اندازه‌گیری‌های فیزیکی و شیمیائی، راه‌های شناخت انواع الیاف و عملیات انجام گرفته بر روی آن‌ها را فراهم می‌سازد. بررسی انواع الیاف و تجزیه و تحلیل ساختار سطحی فلس آن‌ها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی پویشی هنوز از روش‌های مرجع است. مطالعه برای تعیین مدولای و ویژگی‌های فلس با تئیه ۱۴ نمونه از الیاف شترهای یک کوهانه انجام گرفت. همه الیاف مورد آزمایش به رنگ شتری روشن (آهونی) بودند. با فرو بردن نمونه الیاف در مایع بخصوصی برای وضوح بهتر فلس‌ها، ویژگی‌های مدولای و نوع فلس‌ها با میکروسکوپ نوری مشاهده شد. میانگین فراوانی فلس‌ها در ۱۰۰ میکرون طول قابل مشاهده توسط میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها دارای دامنه قطر الیاف ۱۴ تا ۵۷ میکرون با متوسط قطر ۲۲/۶ میکرون و متوسط الیاف ضخیم ۱۸ درصد بودند. نتایج نشان دادند که متوسط و دامنه تعداد فلس‌ها در الیاف ظریف شترهای، ۶/۸ با دامنه ۵/۵ تا ۸/۷ عدد بود. اما در الیاف نیمه ضخیم و یا متوسط، به طور متوسط ۸/۹ با دامنه ۸/۰ تا ۱۱/۲ بود. این مطالعه نشان داد که فراوانی و طرح فلس‌ها مشابه الیاف سایر شترهای دنیا است.

Applied Animal Science Research Journal No 23 pp: 17-24

Identification of Internal Morphology from Dromadry Camel Fibres by Optical and Scanning Electron Microscope (SEM)

By: M. Salehi*. Z. Ebadi

msalehi572000@gmail.com

Accurate identification of fibres is important to textile conservators. Such knowledge, in conjunction with an understanding of the properties and usage of textile materials, will inform conservation, display and storage strategies. It may further help to annotate biographical detail concerning the origins of the textile and related history. Microscopy has traditionally afforded the principal means of identifying historic fibres, alongside simple chemical and physical tests. Optical and Scanning Electron Microscope (SEM) is still the preferred method of fibre type and analyzing surface scale structure. Experiments were conducted with 14 samples were collected from one hump camels to determine medulla and scale parameters. All samples in this study were colored (brown, fawns). The medullated characteristics and type of scales were visualized by an optical microscope by coating the fiber samples with a special liquid that enhances the contrast of the scales. Mean scale frequency per 100 micron (μ) field of view as measured by the SEM at 500 and 2000X magnification. The samples had a range diameter of 14-57 μ with a mean of 22.6 μ and 18 % coarse fibers. The results indicated that the average and range frequency scales for fine (down) fibers were 6.8 and 5.5 to 8.7 scales. However this traits for intermediate and coarse (hair) fibers were 8.9 and 8 to 11.2 scales. This study has appeared that scaled frequency and pattern similar to the other world camel fibers.

Key words: Animal fibers, Scale edge, Scale pattern , Medulla

مقدمه

احتمال دارد، به دلیل شرایط فرآوری قبلی مانند عملیات دباغی، شیمیائی و یا فیزیکی مخرب، دچار مشکل شده باشند، بالاجبار باید نوع، مقدار مصرف و شرایط هر کدام معلوم شود.

روش‌های متفاوتی در شناخت الیاف از یکدیگر به کار می‌رود که از ابتدائی ترین راه‌ها آتش زدن ساده الیاف به نام تست سوخت است که نوع و طبیعت لیف را نشان می‌دهد و با علائمی مانند شعله، بو، زمان شعله‌وری و اثرات باقی‌مانده حاصل از سوخت شروع می‌شود. آزمایش‌های اولیه دیگر شامل لکه‌گذاری، حلایت، نقطه ذوب و ضریب انعکاس تکمیل کننده‌ها در شناسائی الیاف است. سایر ابزارها از جمله کالری‌متری تشخیصی پویشی (DSC)¹، جداسازی گرمایشی²، تجزیه‌ای ترموگراویمتریک

اوین قدم برای شناسائی الیاف تعیین نوع آن است. در مدتی نه چندان دور در اوایل قرن بیستم اغلب پارچه‌ها از الیاف حیوانی، پنبه، کتان و ابریشم بافتی می‌شد. لذا شناسائی آن‌ها با لمس و دیدن آسان بود. امروزه طیف وسیعی از الیاف مصنوعی در بازار پدیدار شده است که تشخیص ظاهری آن از الیاف طبیعی تاحدی مشکل است. به علاوه پیشرفت صنایع به حدی رسیده است که الیاف را به صورتی با هم مخلوط و ترکیب می‌کند که یک منسوج یک پارچه تولید می‌شود که تجزیه و تشخیص کامل و یا شناسائی منسوج را مشکل می‌کند. با توجه به این که برای دستیابی به بعضی از خصوصیات مطلوب در منسوج، الیاف مختلفی با هم مخلوط می‌شوند که ارزش ریالی و مصرفی متفاوتی دارند. با این که

¹ Differential scanning calorimetry

² Thermal analysis

629, AATCC-20A, Wildman and Bray, شامل فتوگرافی های است که بعضی از خصوصیات اصلی انواع الیاف را شناسائی می کند. شاخص های شناسائی و تهیه تصاویر از الیاف مختلف از طریق روش های مختلف استاندارد مانند ASTM-629, AATCC-20A (Houck, 2009; AATCC, 2017; ASTM, 2015;) و Wortmann and Phan, 2004 نوری محدودیت در وضوح میکروسکوپ است (بهترین وضوح در حدود $0.3/\mu\text{m}$ میکرون است). همین طور حداقل عمق زمینه (۱ تا ۲ میکرون) منجر به عدم وضوح سطوح الیاف می شود. به علاوه میکروسکوپ نوری از طریق هدایت نور، اشکال را نمایش می دهد و این باعث بروز سایه محو در دو طرف لبه های تار می شود (شکل ۱).

پر فایده ترین این روش مشاهده رنگدانه یا پیگمان های درون لیف است. در حالی که خاصیت مهم میکروسکوپ الکترونی ایجاد تصاویر با وضوح بالا (کمتر از ۲ نانومتر) و تشکیل عمق نسبتاً وسیعی از ناحیه تصویر است (Harizi and Sakli, 2015).

این باعث می شود که کل سطح لیف با جزئیات زیاد (بستگی به میزان وضوح یا رزولوشن تصویر) دیده شود و بنابراین قضاوت درست تری از مشخصات سطح الیاف به دست می دهد. در حالی که خصوصیات داخلی لیف از طریق میکروسکوپ نوری بهتر معلوم می شود و وقتی میکروسکوپ روی ساقه لیف مرکز می شود طرح فلس های کوتیکولی دیده می شود (Ainsworth and Zhang, 2005)

^۴(TEM) ، میکروسکوپ الکترونی انقلابی (TGA) میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)^۵ جزئیات دقیق تری را نشان می دهد. استفاده از روش های جدید ژنتیکی با آزمایش DNA نیز کاربرد دارد (Tumlison, 2007). گرچه آزمایش های اسپکتروسکوپی و کروماتو گرافی نیز در موقعي به کار می رود ولی روش های پیشرفته میکروسکوپی اغلب با تجارت پیچیده کامپیوتری با هم ادغام می شود. لذا آزمایش های میکروسکوپی با کمک اندازه گیری های فیزیکی و شیمیائی روش های شناخت نوع و عملیات انجام گرفته بر روی الیاف است (Houck, 2009).

از صفاتی که در شناسائی الیاف منفرد نه منسوج شده اهمیت دارد، در درجه اول خصوصیات فلس است، ولی همین طور وجود رنگدانه (پیگمان) و مشخصه های دیگر بصری به علاوه اندازه های کمی وجود دارند که شاخص های مانند قطر، تراکم فلس ها و ضخامت فلس ها هستند (Ryder and Stephenson, 1968) برای دسترسی به روش آخر دو روش جدید معمول شده است که شامل روش های میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی پویشی است (Ainsworth and Zhang, 2005; Harizi and Sakli, 2015).

این مقاله در ابتدا به بیان توضیحاتی در مورد خصوصیات الیاف حیوانی بالاخص ویژگی های میکروسکوپی می بردازد. عوامل مؤثر در تهیه تصویر و تفاوت شناسائی بین میکروسکوپ نوری و الکترونی به طور اختصار مورد توجه قرار می گیرد و سپس خصوصیات درونی و مشخصات فلسی الیاف شتر بحث خواهد شد.

مواد و روش ها

خصوصیات الیاف و تشخیص آنها از لحاظ ساختمان فلس و سایر مشخصات با میکروسکوپ نوری و الکترونیکی از روش های مناسب و علمی است. روش عمل بر پایه منابعی مانند- ASTM-

³ Thermogravimetric analysis

⁴ Transmission electron microscopy

⁵ Scanning electron microscopy



شکل ۱ - تصاویری از یک لیف با سه نقطه از وضوح دید در میکروسکوپ نوری

شتر وجود داشت ولی قطر یکنواخت در طول لیف برای هر درجه از واریاسیون بیده در مطالعه حاضر (جدول ۱، اشکال ۲ الی ۴) Dougbag, 1987; Houck, 2009). در مشاهده طرح^۷ و لبه فلس^۸ (الیاف شتر، ملاحظه می‌شود که فلس‌های اپیدرمی به دلیل وجود رنگدانه‌های رنگی در لایه کورتیکل به اشکال قابل مشاهده هستند. لبه فلس‌ها معمولاً صاف و اغلب دارای زاویه زیاد بین ۵۰ تا ۷۰ درجه از ساقه اصلی لیف هستند و فقط در الیاف خیلی ظریف لبه فلس‌ها نسبت به محور اصلی لیف قائم قرار گرفته‌اند. در یک بررسی اختلاف بارزی در ساختمان فلس‌ها بین الیاف تولید شده از شترهای ایرانی Von Bergen, 1963 و افغانی با چین و مغولستان دیده نشده است (

بنابراین روش‌های میکروسکوپی برای این منظور می‌تواند مفید و قابل دسترس تر باشد.

برای تعیین خصوصیات میکروسکوپی الیاف شتر ۱۴ نمونه از الیاف شترهای یک کوهانه تهیه شد. همه الیاف مورد آزمایش رنگی و به رنگ شتری روشن (آهونی) بودند. دامنه قطر الیاف ۱۴ تا ۵۷ میکرون و متوسط الیاف ضخیم ۱۸ درصد بودند. برای تهیه خصوصیات مدولائی و نوع فلس‌ها از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۵۰۰ برابر استفاده شد.

الیاف در ابتدا برای بهبود میزان وضوح در مایع پارافین غوطه‌ور شدند.

اندازه‌گیری خصوصیات طول و تراکم الیاف با میکروسکوپ الکترونی در دو بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر به دست آمد. برای این کار نمونه الیاف در پوشش ۲۰ تا ۳۰ انگسترون از طلا به وسیله میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد. طول سلول‌های فلسی، تراکم، ارتفاع زاویه لبه فلس به دست آمد. طول فلس‌هایی که دور ساقه لیف را تشکیل می‌دادند به عنوان میانگین فراوانی فلس‌ها (MSF)^۹ در ۱۰۰ میکرون از ناحیه قابل مشاهده با میکروسکوپ الکترونی به دست آمد. تعداد فلس‌های کورتیکلی در ۱۰۰ میکرون از دایره دید اندازه‌گیری شد و تراکم فلس‌ها به صورت میانگین فراوانی فلس‌ها تعیین شد.

نتایج و بحث

میکروسکوپ نوری: در مقطع طولی الیاف، طرح فلسی در الیاف ضخیم نامشخص و ناپیدا بوده و در الیاف ظریف به صورت غنچه‌ای مشاهده شد. با این که واریاسیون زیاد در قطر الیاف بیده


^۶ Mean scale frequency

^۷ Scale pattern



^۸ Scale margin(

جدول ۱ - خصوصیات مقطع طولی الیاف بیده شتر در مشاهده میکروسکپ نوری

نوع لیف	قطر یکنواخت و منظم، صاف	مدولا	توزیع رنگدانه
ظریف	بدون مدولای نقطه ای	پراکنده بعضی اوقات رگه ای	کمی متراکم، رگه ای
حدواست	ممتدا با تراکم کم	بدون مدولای نقطه ای	کمی متراکم، رگه ای
ضخم	ممتدا و غیر بریده با تراکم کم	قطر منظم، صاف	کمی متراکم، رگه ای



شکل ۲- نمایش میکروسکوپی مقطع طولی و طرح فلس ها در الیاف شتر (a) الیاف کرکی مربوط به پوشش زیرین (b) الیاف مو (c) طرح فلس الیاف ظریف کرکی (d) طرح فلسی الیاف ضخیم



اشکال ۳ و ۴ - مقطع طولی و طرح فلس ها الیاف شترهای مورد مطالعه با میکروسکوپ نوری (سمت چپ) و منبع

(سمت راست)

پراکنده تر هستند و در مشاهده میکروسکوپی در مقطع طولی گرانول در لیف پخش و به حالت رگه های کوتاه دیده می شوند. در الیاف موئی تیره ایرانی و افغانی، پیگمانها دورتر از مرکز لیف تجمع یافته است به طوری که تجمع و تمرکز بیشتری از گرانول های رنگی به شکل حلقوی در طول لیف در کناره و یا در اپیدرم آن دیده می شود. اختلاف بارزی در ساختمان فلس ها بین الیاف تولید شده از الیاف چین، مغولستان با الیاف ایرانی و افغانی به دست نیامده است (Von Bergen, 1963).

گرانول های رنگی در الیاف ظریف مورد آزمایش روشن، کم پراکنده و نزدیک به میانه لیف بود تا کناره آن. در حالی که در الیاف ضخیم رنگدانه ها تیره تر و در تمام پهنه ای لیف تجمع یافته اند (شکل ۳). رنگدانه ها در الیاف ضخیم چین و مغولستان اغلب به صورت توده های بزرگ و مجتمع بوده که هر چقدر به مرکز یا قسمت مدولائی لیف نزدیک می شود، بزرگ تر می شدند. در خیلی از الیاف ناحیه ای که بلا فاصله در زیر کوتیکول قرار گرفته نسبتاً بدون رنگدانه است. الیاف ظریف تر موئی دارای رنگ روشن تر یا آهونی بوده، گرانول های رنگی به تعداد کمتر و



شکل ۵- مشاهده طرح فلس و لبه‌های آن به صورت رنگی در الیاف ظریف شتر با ۱۰ سانتی‌متر طول که با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است.

کنگرهای موج دار کوچک نزدیک هم تبدیل می‌شود (جدول ۲ و شکل ۶).

در بعضی الیاف، به خصوص در الیافی با قطر متوسط، تغییر شکل از نوع لبه ساده به کنگرهای یا دندانه‌ای ممکن است و مجدد با فلس‌های با لبه صاف دنبال می‌شود. این تغییر عکس ممکن است دو یا سه بار در طول لیف تا انتهای آن تکرار شود، به طوری که لبه‌های کنگرهای در نوک لیف مشاهده شود. لایه کورتیکالی به صورت خطوط منظم است که با رنگدانه‌ها پر شده است. این رنگدانه‌ها خطوط را مشخص‌تر می‌کنند.

میکروسکوپ الکترونی (SEM): الگوی فلس‌ها در روی ساقه الیاف ظریف کرکی به صورت غنچه‌ای و کوتاه با لبه‌های خارجی کم فاصله از هم دیده می‌شود (شکل ۵). بر این اساس ارتفاع خیلی کوتاه فلس‌ها مشخص می‌کند که چرا تولیدات منسوجی الیاف شتر دارای زیردست بسیار عالی نسبت به الیاف پشم با متوسط قطر مشابه است.

در الیاف حدواسط با قطر متوسط و الیاف ضخیم دو نوع الگوی فلسی دیده می‌شود. یکی شامل طرح موزائیکی نامنظم موج دار در نیمه پائینی لیف با لبه صاف فاصله کم از هم، که به طرف بالای ساقه لیف به صورت ساده نامنظم موج دار با لبه‌های دندانه یا

جدول ۲- ارزیابی میکروسکوپ الکترونی از طرح فلس الیاف شتر


نوع لیف	ابتدا لیف	وسط لیف	نوك لیف
ظریف	موزائیک موج دار، صاف، لبه فلس‌ها نزدیک به هم یا با فاصله کم	موزائیک موج دار، صاف، لبه‌ها با فاصله	نوك لیف
حدواسط	موزائیک موج دار غیر منظم، صاف: لبه‌ها با فاصله	موزائیک موج دار غیر منظم، صاف: لبه‌های با لبه نزدیک به هم	موزائیک موج دار غیر منظم، صاف: لبه‌های با لبه نزدیک به هم
ضخیم	موزائیک موج دار غیر منظم، صاف: لبه‌های نزدیک	موزائیک موج دار غیر منظم، صاف: لبه‌های نزدیک	موزائیک موج دار غیر منظم، صاف: لبه‌های نزدیک




شکل ۶- مشاهده طرح فلس و لبه‌های آن به صورت رنگی در الیاف حدواسط شتر

میانگین بالاتر فراوانی فلس‌ها نشان‌دهنده فلس‌های کوتاه‌تر است. مطالعات مشخص کرده است که دامنه این صفت در پشم بسته به دامنه قطر الیاف بین ۱۰ تا ۱۲ عدد و در کشمیر موکشی شده بین ۶ تا ۸ عدد و ۶ تا ۷ عدد در الیاف غیرموئی موهر می‌باشد. میانگین طول فلس و فراوانی فلس در الیاف با قطر بین ۱۶ تا ۱۹ میکرون مربوط به الیاف پشم به ترتیب ۸ میکرون و ۹ عدد و برای کرک شتر، ۴ میکرون و ۶ تا ۹ عدد گزارش شده است (Dougbag, A.EL.S. 1987; Tumlison R. 2007).

تعداد فلس‌ها در هر ۱۰۰ میکرون برای الیاف ظریف شترهای مطالعه حاضر مربوط به ۷ نمونه، به طور متوسط ۶/۸ با دامنه ۵/۵ تا ۸/۷ بود. در این نوع الیاف هر فلس تقریباً به طور کامل به دور لیف پیچیده است (دو لیف بالا و پائین از عکس ۱۵ و لیف میانی عکس ۸ و لیف عکس ۹). اما تعداد فلس‌ها در الیاف نیمه ضخیم و یا متوسط مربوط به ۷ نمونه، به طور متوسط ۹/۱ با دامنه ۸/۰ تا ۱۱/۲ بود. این نوع از الیاف دارای فلس‌هایی باله کنگره‌ای و زاویه کم با ساقه لیف بوده و معمولاً هر فلس قسمتی از دور لیف را می‌پوشاند و لذا ممکن است در هر مقطع چندین فلس مشاهده شود (لیف میانی از عکس ۷ و لیف بالائی از عکس ۹). تعداد فلس‌ها در هر ۱۰۰ میکرون برای شترهای مغولی، به طور متوسط ۶/۲ با دامنه ۴ تا ۹ گزارش شده است.



عکس ۷- تصاویر میکروسکوپ الکترونی از مقاطع طولی و طرح فلسی الیاف شترهای مورد آزمایش (دو لیف بالا و پائین، ظریف و لیف میانی، نیمه ضخیم است)



عکس‌های ۸ (سمت چپ) و ۹ (سمت راست)- تصاویر میکروسکوپ الکترونی از مقاطع طولی و طرح فلزی الیاف مورد آزمایش را نشان می‌دهند (دو لیف میانی عکس ۸ و لیف عکس ۹ ظرفی هستند و لیف بالائی از عکس ۹ نیمه ضخیم است).

منابع

- AATCC. (2017). Textile examination digital microscope. AATCC. 20 / 20A. Retrieved on September 7. 2017 from <https://www.microscopeworld.com>.
- Ainsworth, W. D. and Zhang, L. (2005). Microscope analysis of animal fibre blends. PRATO Fibre Gorini (S.A.S.). Via Dei Fossi - 59100 Prato (PO).
- ASTM. (2015). Standard Test Methods for Quantitative Analysis of Textiles. ASTM D629-15. ASTM International. West Conshohocken. PA. www.astm.org.
- Doubag, A. EL. S. (1987). Scanning electron microscopy of the skin and skin appendages of the camel (*camelus dromedarius*). Zeitschrift fur mikroskopisch anatomische forschung. 101(4): 723-734.
- Harizi, T. and Sakli, F. (2015). Microscopic analysis of wool/dromedary hair blends. Proceedings of the International Camel Conference. Al-Hasa. Saudi Arabia. 17-20 February 2013. Camel Publishing House. Bikaner. India: Record number : 20153416614. Pp.383-386.
- Houck, M. M. (2009). Identification of textile fibers - Woodhead Publishing Series in Textiles. ISBN: 978-1-84569-266-7.
- Tumlison, R. (2007). Characteristics of mammalian hair. Material paper. Conference for Exchanging Opinions With Cashmere Trade (manufacturing, distribution and marketing) and CCMI (Cashmere and Camel Hair Manufactures Institute).
- Von Bergen, W. (1963). Wool handbook. Interscience publishers. Pp: 366-383.
- Wortmann, F. J., and Phan, K. H. (2004). The accurate analysis of speciality fibre/wool blends. Wool Record. 163(3720): 51.

.....