

ویژگیهای اکوستیکی چوب در فرکانسهای ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ هرتز

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ

صندوق پستی ۱۱۶-۱۳۱۸۵ تهران - ایران

نویسندگان:

امیر نوربخش، عبدالرحمن حسینزاده، فرداد گلبابایی و ابوالفضل کارگر فرد

Nour@rifr-ac.org

چکیده:

در این بررسی ویژگیهای ضریب جذب صوت در فرکانسهای بالا مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق گونه چوبی، جهت الیاف و فرکانس به صورت متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. گونه در سه سطح (صنوبر، توسکا و راش)، جهت الیاف در سه سطح (طولی، مماسی و شعاعی) و فرکانس (۲۰۰۰، ۴۰۰۰، ۸۰۰۰) هرتز مورد بررسی قرار گرفتند.

در این بررسی از روش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید. سپس با استفاده از آزمون دانکن (DMRT) مقایسه میان میانگینها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش انجام آزمایش با استفاده از دستگاه اندازه‌گیر جذب صوت مدل ۴۰۰۲ انجام گردید. در ارتباط با نوع گونه چوبی مشخص گردید که چوب صنوبر دارای حداکثر میزان جذب صوت بوده است. جهت طولی نیز در این بررسی از حداکثر میزان جذب صوت برخوردار بوده است. جهات مماسی و

شعاعی به ترتیب در درجه‌های بعدی قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن میزان فرکانسهای مورد بررسی مشخص شده است که با افزایش فرکانس از ۲۰۰۰ به ۸۰۰۰ هرتز میزان ضریب جذب صوت دارای سیر صعودی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: صنوبر، توسکا، راش، فرکانس، جهت ایاف، ضریب جذب صوت

مقدمه

مهمم

مقدمه:

در کشورهای پیشرفته جهان استفاده از چوب و فرآورده‌های آن جهت کنترل صدا در مکان‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از مصالح چوبی در مکانهایی مانند دفاتر عمومی، اتاقهای کامپیوتر، ابزار دقیق، سالنهای مطالعه، کتابخانه‌ها، آزمایشگاهها، موزه‌ها، فروشگاهها، کارخانه‌ها، رستورانها، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، تالارها، استودیوهای رادیویی و صوتی حائز اهمیت می‌باشند. استفاده از این مصالح به صورت پوشش کامل در این فضاها در جذب امواج صوتی بسیار موثر می‌باشد.

بدین جهت شناخت خواص اکوستیک نظیر جذب صوت و کاهش شدت صوت و عایق بودن آن در برابر صوت سبب شده است که چوب و فرآورده‌های چوبی به عنوان یکی از مواد مهم در عایق‌کاری دیوار و سقف مطرح گردد. به دلیل استفاده زیاد از چوب در مصارف مختلف ساختمانی و کاربرد این ماده و فرآورده‌های آن در مصارف ویژه از جمله خواص جذب صوت در فرکانسهای بالا (۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ هرتز) به اطلاعاتی از نفوذ امواج صوتی در چوب و عکس‌العمل این ماده در برابر آن نیاز است. بدین لحاظ در این بررسی تعیین اثرات گونه چوبی، دانسیته، جهت الیاف، و فرکانس‌های بالا مورد مطالعه قرار گرفته تا بهترین تیمار جهت استفاده در مصارف اکوستیک شناخته شود. سپس تأثیر نفوذ امواج صوتی در چوب ماسیو مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. عوامل مختلفی در چگونگی خواص صوتی چوب دارای تأثیر هستند.

جدول شماره ۱- دامنه فعالیتهای مختلف ضریب جذب و ضریب کاهش صوت در دیوار و سقف

دیوار اماکن		سقف اماکن (ضریب کاهش صوت %)					نوع فعالیت
مخصوص	تیمار شده	بالای ۰/۷۵	۰/۶۵ تا ۰/۷۵	۰/۴۵ تا ۰/۶۵	ویژه	کامل	
			×			×	دفاتر مخصوص
			×			×	فضای عمومی دفاتر
	×	×				×	اتاق کامپیوتر
			×				کلاسهای درس
×	×		×			×	لابراتور زبان
			×			×	کتابخانهها
			×			×	آزمایشگاهها
	×		×		>۷۰۰ sq.ft.	۷۰۰< sq.ft.	اتاق کنفرانس
×			×			×	موزه و فروشگاه
	×		×			×	فروشگاه تجاری
		×				×	آشپزخانهها
	×		×			×	راهرو و کریدور
			×		×	×	اتاقهای مسکونی
			×			×	بیمارستانها

پیشینه تحقیق:

جذب صوت در چوب ماسیو و واکنش آن در برابر نفوذ امواج صوتی به گونه چوبی و بافت آن بستگی دارد. در ساختمانها و معماری، خواص صوتی بسیار مهم است و می‌بایستی در طراحی ساختمانها دقت لازم مبذول شود. در این زمینه تحقیقات چندی در کشورهای پیشرفته و ایران صورت گرفته است، که به ماسئلی از جمله نوع گونه چوبی، جهت الیاف، فرکانس آزمایش و سایر عوامل پرداخته شده است.

Hansel و Niemz (۱۹۸۸) در بررسی خود مطالعه‌ای با دستگاه اندازه‌گیری ساختمانی در مورد چوبهای مختلف از جمله چوب نوئل کند رشد و با بافت سنگین و کاج کند رشد انجام داده اند. آنان به این نتیجه رسیده‌اند که این گونه دارای کیفیت رزنانسی خوبی هستند. هنگامی که اثر مدول الاستیسیته با دانسیته مورد بررسی قرار گرفت روابط مشخصی میان فاکتور میرایی و خواص چوب پیدا نشده بود اندازه‌گیریهای فوق در فرکانسهای بالا تا ۸۰۰۰ هرتز صورت گرفته بود. آنان مشاهده کردند که درصد مواد استخراجی نوئل به نسبت کمی با مدول الاستیسیته آن بستگی دارد.

Briks (۱۹۵۳) رابطه‌ای میان جذب صوت و فرکانس را برای تخته لایه‌ای به ضخامت ۳ میلیمتر و ابعاد $1/52 \times 1/21$ متر و با فاصله $2/5$ سانتیمتر از دیوار را در فرکانسهای بالا از ۲۰۴۸ تا ۴۰۹۶ هرتز مورد بررسی قرار داده است. وی عنوان می‌کند که میزان جذب صوت از فرکانس ۲۰۴۸ تا ۴۰۶۹ هرتز دارای افزایش جزئی بوده است. همچنین Sabin (۱۹۲۷) با استفاده از چوب نراد جهت مقایسه میزان جذب صوت در فرکانسهای بالا مشاهده کرد که از فرکانس ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز افزایش ضریب جذب صوت بطور مشخص صورت پذیرفته که علت آن را فاصله موثر در پشت نمونه آزمونی و میزان درصد خلل فرج و سطح نمونه آزمونی می‌داند.

Tedszabo (۱۹۷۸) اثر نرمی سطح چوب را بر میزان جذب صوت موثر می‌داند. در آزمایش‌های که محقق فوق در سطوح نرم و صدای مواد (اکو) صورت داده است مشاهده کرد که ناپیوستگی‌های کم، مرز الیاف و خلل فرج می‌تواند در انعکاس صوت تأثیر داشته باشد. هنگامی که سطوح نرم باشند، برخی از انرژی‌های صوتی آن به وسیله ترانسدیوسر برمی‌گردد و ضربان سطح جلویی عریض‌تر می‌گردد و دفع انرژی به صورت افت صوتی افزایش می‌یابد. وی عنوان می‌کند که در انتخاب فرکانس آزمایش جهت انجام آزمایشها ماورا صوتی (از دامنه ۲۰۰۰۰ هرتز به بالا) از پایین‌ترین فرکانس در تعیین خصوصیات صوتی استفاده شود.

Ugrehovic (۱۹۵۱) در بررسی خود به نقش خواص مختلف چوب بر کیفیت صوتی پرداخته است نامبرده گزارش نموده است که اثر هموزن بودن و غیرایزوتروپیک بودن چوب می‌تواند خواص صوتی را بهبود بخشد. گونه‌های مورد مطالعه شامل پیسه‌آ آیس، آیس آلبا، فیر، لمون وراش بوده است. خواص مکانیکی چوب پیسه‌آ آیس با داشتن نسبت بالای مدول الاستیسیته به وزن مخصوص می‌تواند هدایت خوب امواج صوتی را باعث گردد. نتایج بدست آمده از بررسی‌های فوق نشان می‌دهد که هموزن و غیرایزوتروپیک بودن گونه پیسه‌آ آیس بستگی مستقیم به درصد وجود تراکئیدهای تکامل یافته تا حدود ۹۵ درصد داشته است. درصد وجود الیاف و تراکئیدها در چوب داشتن مدول الاستیسیته و وزن مخصوص بالاتر باعث افزایش سرعت صوت در چوب شده و خواص پنخش امواج صوتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

Hayashi (۱۹۸۴) ضریب جذب صوت و ساختمان آناتومیکی را در چوب سدر ژاپنی، نراد ساخالین، افرا و بید مورد بررسی قرار داده است. وی ضریب جذب صوت و امپدانس صوتی را با روش امواج ساکن در جهات شعاعی و مماسی در این گونه‌ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بافت آناتومیکی (بویژه حفرات سلولی، فضاهای باز و آوندها) و فاصله پشت نمونه‌های آزمون در این مطالعه مهم بوده است.

Mashkov, Charina (۱۹۷۹) خواص صوتی در درون چوب و برون چوب را مورد بررسی قرار دادند. نتایج براساس ارتعاشات امواج ماورا صوتی در نمونه‌های آزمونی صورت پذیرفت. گونه کاج اسکات در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته بود. آنان چوب را در درجه حرارت اتاق برای مدت طولانی تا رسیدن به رطوبت تعادل ۵/۸۸ درصد نگه داشته‌اند. متوسط دانسیته برون چوب ۴۰۲ کیلوگرم بر متر مکعب و درون چوب ۴۷۹ کیلوگرم بر متر مکعب بوده است. نتایج نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن موقعیت دوایر سالیانه، درون چوب ظرفیت بالایی جهت جذب امواج ماورا صوتی از برون چوب داشته است.

این مقایسه با انواع و درصد مواد استخراجی عناصر ساختمان زیر میکروسکوپی درون چوب و برون چوب ارتباط داشته است.

McDonald, Kent (۱۹۷۸) عبور صوت از دیواره سلول در دو گونه نارون را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنان به این نتیجه رسیده‌اند که عبور صوت و جذب آن توسط ساختمان زیرسلولی چوب به طور پیوسته نمی‌باشد. در این بررسی نمونه‌های چوب با الیاف راست تار، مرطوب و به ضخامت ۱۰ سانتیمتر مورد مطالعه قرار گرفتند. آنان دلیل این پدیده را به طرز قرار گرفتن انواع سلول چوب و رابطه آن با جهت الیاف ارتباط می‌دهند.

مواد و روشها:

عوامل متغیر و سطوح آنها در این بررسی بشرح زیر می‌باشد.

الف - گونه چوبی: در این بررسی از سه گونه چوبی جهت انجام آزمایشها استفاده گردید که عبارتند از راش *Fagus orientalis*، توسکای بیلاقی *Alnus subcordata* صنوبر *Populus alba*

ب - جهت الیاف: در این بررسی سه جهت اصلی چوب مورد بررسی قرار گرفته است، که عبارتند از جهت طولی، جهت شعاعی، جهت مماسی

ج - فرکانس آزمایش: در این بررسی فرکانسهای آزمایش ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ هرتز مورد بررسی قرار گرفتند.

عوامل ثابت: درجه حرارت محیط، پهنای دوایر سالیانه، رطوبت نسبی محیط، ضخامت نمونه آزمونی (۱۰ سانتیمتر) و درصد رطوبت آزمایش (۶ درصد) در نظر گرفته شده است.

طرح آماری:

تجزیه و تحلیل در این بررسی با استفاده از طرح فاکتوریل سه عامله در قالب بلوکهای کاملاً تصادفی صورت گرفته و سپس میانگینها با استفاده از آزمون دانکن (DMRT) مقایسه شدند. تأثیر مستقل و متقابل هریک از عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه در سطح ۱ و ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جدول شماره ۲- عوامل متغیر و سطوح مختلف آنها

نامگذاری سطوح	تعداد سطوح	علامت	عامل متغیر
A1: راش A2: صنوبر A3: توسکا	۳	A	گونه چوبی
B1: طولی B2: شعاعی B3: مماسی	۳	B	جهت یاف
C1: ۲۰۰۰ هر تز C2: ۴۰۰۰ هر تز C3: ۸۰۰۰ هر تز	۳	C	فرکانس

آماده‌سازی نمونه‌های آزمونی:

چوب موردنیاز از گرده‌بینه‌های با قطر ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر از گونه‌های راش، صنوبر و توسکا از طرح جنگلداری نکاچوب واقع در حوزه ساری تهیه شدند. سپس چوب آلات استحصالی به آزمایشگاه منتقل و پس از نگهداری به مدت حدود ۶۰ روز به تخته‌های شعاعی و مماسی تبدیل شدند. تهیه نمونه‌های طولی به جهت جلوگیری از ترک و شکاف خوردگی به مدت زمان بیشتری نیاز داشت. بعد از برش تخته‌های طولی آنها در زیر پوشال چوب قرار گرفتند تا خشک شدن آنها به تدریج صورت پذیرد، تخته‌های آزمونی بدست آمده تا رسیدن به رطوبت آزمایشگاه دسته‌بندی شدند. بعد از تهیه نمونه‌های آزمونی جهت دستیابی به رطوبت ۶ درصد از محلول اسیدسولفوریک استفاده شد. بدین منظور نمونه‌ها در درون محفظه با شرایط ویژه نگهداری شدند.

جهت کنترل رطوبت نسبی در یک فضای بسته (دسیکاتور) از محلول فوق با غلظت مشخص جهت رسیدن به رطوبت تعادل مورد نظر استفاده شده است. بعد از تهیه محلول مورد نظر که برای رطوبت تعادل ۶ درصد لازم است، این اسید درون پتری مخصوص در محفظه دسیکاتور قرار گرفت و به وسیله یک دستگاه ترموهیگرومتر ثبات مدل PL 2000.094/16 رطوبت و دمای داخل دسیکاتور کنترل گردید. نمونه‌های آزمونی مورد نظر داخل ظرف دسیکاتور قرار گرفتند و داخل هر ظرف یک تیمار شاهد انتخاب شده تا بتوان رطوبت مورد نظر را کنترل کرد.

روش اندازه‌گیری ضریب جذب صوت:

دستگاه اندازه‌گیری ضریب جذب صوت با روش امواج ساکن جهت تعیین ضرایب جذب صوت در مواد طراحی شده است. از امتیازات این دستگاه (شکل شماره ۱) کوچکی آن می‌باشد که به نمونه‌های در دو ابعاد متفاوت در فرکانسهای پایین‌تر از ۱۰۰۰ هرتز و فرکانس‌های بالاتر از ۱۰۰۰ هرتز با قطر ۳/۸۵ و ۹/۸۵ میلیمتر به ترتیب می‌باشد. این دستگاه شامل دو لوله اندازه‌گیری بوده و دارای یک ردیف نگهدارنده برای تثبیت نمونه‌های آزمونی درون لوله‌ها می‌باشد. دستگاه اندازه‌گیر ضریب جذب صوت با روش امواج ساکن مدل 4002 می‌باشد که جهت اندازه‌گیری میزان جذب صوت به شرح زیر قابل اندازه‌گیری است.

الف - ابتدا نمونه‌های آزمونی به قطر ۳ سانتیمتر را در درون لوله مربوطه قرار می‌دهیم تا بطور ثابت در آن قرار گیرند.


ب - فرکانس مورد نظر که جهت اندازه‌گیری ضریب جذب صوت لازم می‌باشد را روی درجه مربوطه تنظیم می‌کنیم (به عنوان مثال ۸۰۰۰ هرتز).

ج - فیلتر پارازیت صوتی را جهت جلوگیری از ایجاد خطای آزمایش روی عدد مربوطه قرار می‌دهیم.

د - با حرکت دادن واگن حاوی میکروفون بطرف لوله کاوشگر صوتی که در درون لوله حرکت می‌کند امواج صوتی تولید شده را به وسیله بلندگو به طرف نمونه آزمونی هدایت می‌کنیم. در این لحظه در درون لوله شکم و گره تولید می‌گردد.

و - بعد از حرکت دادن واگن با توجه به درجه نمای ضریب جذب صوت اولین حداقل فشار صوت را یادداشت می‌کنیم و سپس پتانسیومتر را تا میزان حداکثر تنظیم می‌کنیم.

ر - با حرکت واگن و نگاه کردن به درجه نمای جذب صوت حداکثر جذب صوت را از روی درجه‌نما قرائت می‌کنیم.



شکل شماره ۱- دستگاه اندازه گیری ضریب جذب صوت مدل 4002

نتایج و بحث :

در این بررسی اثر عوامل متغیر بر صفات مورد بحث مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن بشرح زیر می باشد.

- **اثرات مستقل:** نتایج تجزیه و تحلیل آماری گونه چوبی نشان می دهد که با تغییر گونه چوبی از راش به صنوبر میزان ضریب جذب صوت به مقدار ۳۶ درصد افزایش یافته است. در گروه بندی میانگینها به روش دانکن وضعیت فوق مورد تایید قرار می گیرد که در سه گروه مجزا به ترتیب صنوبر، توسکا و راش از میزان جذب صوت بالایی برخوردار هستند. نوریخس و همکاران (۱۳۷۴) در بررسی دیگری که خواص جذب صوت را در فرکانسهای ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ هرتز مورد بررسی قرار دادند، نتایج فوق را مورد تایید قرار میگیرد. Kent و McDonald (۱۹۷۸) در بیان رابطه میان جهت الیاف و عبور صوت در چوب عنوان می کنند که صوت در دیواره سلولی چوب منتشر می شود و افزایش عبور صوت در جهت شعاعی و مماسی به مسیر دیواره های سلولی و ساختمان اشعه و ابعاد سلول ارتباط دارد. همچنین Hayashi (۱۹۸۴) نیز عنوان می کند که در مورد گونه هایی با دانسیته کمتر ضریب جذب صوت رابطه مستقیمی با بافت چوب بویژه حفرات سلولی، آوندها و فضاهای خالی درون چوب داشته است. وی درصد خلل و فرج را در چوب عامل مهمی در میزان جذب صوت دانسته است. در این بررسی نیز ملاحظه شده است که گونه صنوبر دارای جذب صوت بالایی است. مقایسه اثر مستقل جهت الیاف بر میزان جذب صوت در سطح ۱ درصد معنی دار بوده است. طبق نتایج بدست آمده با تغییر جهت الیاف از طولی به شعاعی میزان ضریب جذب صوت به مقدار ۳۲ درصد کاهش یافته است. در گروه بندی میانگینها به روش دانکن وضعیت فوق مورد تایید بوده است. به این ترتیب جهات طولی و مماسی و شعاعی به ترتیب از حداکثر میزان جذب صوت بهره مند بوده است. نتایج بدست آمده


با نتایج تحقیقات Hayashi (۱۹۸۴) مطابقت دارد. نامبرده عنوان می‌کند که ضریب جذب صوت و امپدانس صوتی با استفاده از روش امواج ساکن در جهات مختلف متفاوت بوده است. وی گونه‌هایی چون سدر ژاپنی، نراد ساخالین، افرا و بید را مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه رسیده است که میزان جذب صوت در جهت طولی بیشتر از جهات دیگر می‌باشد. وی این خواص را به ساختار آناتومیکی بویژه حفرات سلولی و آوندها و فضاها ی خالی دیگر نسبت می‌دهد.

مقایسه اثر مستقل فرکانس بر میزان جذب صوت در سطح ۱ درصد معنی‌دار بوده است. مطابق با نتایج بدست آمده با تغییر فرکانس از ۲۰۰۰ به ۸۰۰۰ هرتز میزان ضریب جذب صوت به مقدار ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه‌بندی میانگین‌ها به روش دانکن وضعیت فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. با توجه به این گروه‌بندی فرکانس‌های ۸۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز به ترتیب از حداکثر میزان ضریب جذب صوت بهره‌مند بوده است.


Meyer (۱۹۵۳) رابطه میان جذب صوت و فرکانس را برای تخته لایه‌ای به ضخامت ۳ میلیمتر از چوب و به ابعاد $1/52 \times 1/21$ متر و با فاصله $2/5$ سانتیمتر از دیوار را برای فرکانسهای بالا (۲۰۴۸ تا ۴۰۹۶ هرتز) را مورد بررسی قرار داده است. وی عنوان می‌کند که میزان جذب صوت از فرکانس ۲۰۴۸ تا ۴۰۹۶ هرتز دارای افزایش جزئی بوده است. نتایج تحقیقات فوق با نتایج این تحقیق همسو می‌باشد و با افزایش فرکانس از ۲۰۰۰ به ۸۰۰۰ هرتز در اکثر موارد میزان ضریب جذب صوت دارای سیر صعودی می‌باشد.

- **اثرات متقابل:** مقایسه اثر متقابل گونه و جهت الیاف در سطح ۱ درصد دارای اثر معنی‌داری می‌باشد. با تغییر گونه و جهت الیاف تغییر در میزان ضریب جذب صوت مشاهده می‌گردد. طبق نتایج بدست آمده با تغییر گونه راش در جهت شعاعی به گونه

صنوبر در جهت طولی ضریب جذب صوت به مقدار ۸۰ درصد افزایش یافته است. در گروه‌بندی میانگینها وضعیت فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. با توجه به این جدول شماره مشاهده می‌گردد که گونه صنوبر در جهت طولی در گروه اول (a) قرار گرفته است که از حداکثر میزان جذب صوت برخوردار بوده است. گونه صنوبر در جهت مماسی و توسکا در جهت طولی نیز هر دو مشترکاً در گروه دوم (b) قرار گرفته‌اند. مشاهده شده است که گونه راش در جهت شعاعی از حداقل میزان جذب صوت برخوردار بوده است. جهت در میزان جذب صوت نسبت به گونه دارای اثر بیشتری بوده است. میزان خلل و فرج موجود در گونه صنوبر و راه بازتر نفوذ امواج صوتی در آن و جذب در فضاهای آزاد و باز دیواره‌های سلولی یکی از عواملی است که در جذب صوت مهم بوده است. مقایسه اثر متقابل میان گونه و فرکانس در سطح ۱ درصد معنی‌دار بوده است. مطابق با نتایج فوق مشخص است که با تغییر گونه و فرکانس میزان ضریب جذب صوت دارای تغییراتی می‌باشد. با تغییر گونه راش در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز به گونه توسکا در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز میزان ضریب جذب صوت به مقدار ۱۳۷ درصد افزایش یافته است. با مشاهده جدول میانگینها به روش دانکن ملاحظه می‌گردد که گونه توسکا در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز و صنوبر در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز هر دو در گروه برتر (a) قرار گرفتند. با توجه به اثر متقابل میان گونه و فرکانس مشخص شده است که فرکانس دارای اثر بیشتری نسبت به گونه با توجه به اثر متقابل میان این دو بوده است. تیمارهایی که در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز قرار داشته‌اند همگی در گروه‌های برتر بوده‌اند. پس با افزایش فرکانس از ۲۰۰۰ به ۸۰۰۰ هرتز ضریب جذب صوت دارای افزایش چشمگیری بوده است.




شکل شماره ۲- اثر مستقل میان جهت الیاف، فرکانس بر ضریب جذب صوت در گونه توسکا



شکل شماره ۳- اثر مستقل میان جهت الیاف، فرکانس بر ضریب جذب صوت در گونه راش

40
30
20
10



شکل شماره ۴- اثر مستقل میان جهت الیاف، فرکانس بر ضریب جذب صوت در گونه صنوبر

باتوجه به اینکه تیمارهایی که از گونه راش مورد آزمون قرار گرفته‌اند، در فرکانس‌های ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز دارای حداقل میزان جذب صوت برخوردار هستند لذا توصیه می‌گردد که در مکانهایی که مسئله جذب صوت در فرکانسهای بالا مطرح است استفاده از گونه‌های چون راش با دانسیته بالای ۰/۶ گرم بر سانتیمتر مکعب جلوگیری شود. همین طور در فرکانسهای پایین نیز عموماً این گونه دارای جذب صوت مناسبی نمی باشد.

مقایسه اثر متقابل میان جهت الیاف و فرکانس در سطح ۱ درصد دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده با تغییر جهت الیاف و فرکانس میزان ضریب جذب صوت دارای تغییراتی بوده است. با تغییر به جهت مماسی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز میزان ضریب جذب صوت به مقدار ۹۳ درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج میانگین‌ها به روش دانکن ملاحظه می‌شود که جهت مماسی در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز و جهت شعاعی در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز دارای بالاترین میزان ضریب جذب صوت بوده و هر دو در گروه برتر (*a*) قرار گرفته‌اند. باتوجه به اثر متقابل میان جهات الیاف و فرکانس مشخص شده است که فرکانس می‌تواند اثر بیشتری نسبت به جهت الیاف بر ضریب جذب صوت داشته باشد.

تیمارهایی که با فرکانس ۸۰۰۰ هرتز مورد آزمون قرار گرفته‌اند همگی از حداکثر ضریب جذب صوت برخوردار بوده‌اند.

میان سطوح مختلف گونه، جهت الیاف و فرکانس اختلاف معنی‌داری در سطح ۱ درصد مشاهده می‌گردد. باتوجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می‌گردد که با تغییر گونه از چوب راش در جهت مماسی و فرکانس ۲۰۰۰ هرتز به چوب صنوبر در جهت طولی و مماسی در فرکانس‌های ۸۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز میزان ضریب جذب صوت به مقدار ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. باتوجه به جدول شماره میانگین‌ها به روش دانکن نیز ملاحظه می‌شود که چوب صنوبر در جهت طولی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز، صنوبر در جهت مماسی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز، صنوبر در جهت طولی و فرکانس ۲۰۰۰ هرتز، توسکا در جهت شعاعی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز و چوب راش در جهت مماسی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز در گروه برتر (*a*) قرار می‌گیرد.

همین طور ملاحظه میشود که تیمارهای گونه توسکا در جهت طولی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز، راش در جهت طولی و فرکانس ۸۰۰۰ هرتز، صنوبر در جهت طولی و فرکانس ۴۰۰۰ هرتز در گروه دوم (**b**) قرار گرفته‌اند. باتوجه به گروه‌بندی میانگین‌ها به روش دانکن مشاهده شده است که تمام تیمارهایی که از گونه صنوبر ساخته شده‌اند در میزان جذب صوت موفق‌تر بوده‌اند. و همین طور تیمارهایی که در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز و جهت طولی قرار داشته‌اند دارای ضریب جذب صوت بالایی هستند. با در نظر گرفتن میزان خلل فرج موجود در گونه صنوبر به میزان ۰/۶۸۸ درصد نسبت به گونه‌های راش و توسکا اثر جذب امواج صوتی مناسبی داشته‌اند.

استنتاج:

در این بررسی اثر عوامل مختلف مربوط به چوب بر ضریب جذب صوت مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل متغیر مورد بررسی شامل گونه چوبی، جهت الیاف و فرکانس بوده است. در ارتباط با گونه چوبی مشاهده شده است که گونه صنوبر از حداکثر میزان ضریب جذب صوت بدون توجه به سایر عوامل به صورت مستقل بهره مند بوده است. این گونه با داشتن میزان خلل فرج $0/688$ درصد و دانسیته $0/422$ گرم بر سانتیمتر مکعب نسبت به دو گونه دیگر دارای بهترین ضریب جذب صوت بوده است. بعد از گونه صنوبر گونه های توسکا و راش به ترتیب دارای میزان ضریب جذب صوت بالا میباشند. در ارتباط با جهت الیاف مشخص شده است که جهت طولی از میزان جذب صوت بالاتری نسبت به جهات مماسی و شعاعی برخوردار بوده است. با توجه به اثر فرکانس نیز مشخص شده است که بالاترین میزان ضریب جذب صوت در فرکانس 8000 هرتز بدست آمده است. با توجه به اینکه با افزایش فرکانس در اکثر موارد ضریب جذب صوت زیاد شده است میتوان ادعا کرد که با بالا رفتن میزان فرکانس از 2000 تا 8000 هرتز ضریب جذب صوت زیاد میگردد.

منابع و ماخذ:

- ۱- ابراهیمی، قنبر ۱۳۶۸. مکانیک چوب و فرآوردهای مرکب آن. انتشارات دانشگاه تهران. شماره انتشار ۲۰۱۳
- ۲- اسماعیل بیگی، ص و برکشلی، م ۱۳۶۴. مبانی اکوستیک، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ۱۳۵۱، چاپ دوم ۱۳۵۳
- ۳- بصیری، عبدالله ۱۳۶۸. طرحهای آماری در علوم کشاورزی، انتشارات دانشگاه شیراز
- ۴- پارسا پژوه، داود ۱۳۶۳. تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران. شماره انتشار ۱۸۵۱.
- ۵- دوست حسینی، کاظم، رضویان، علیرضا ۱۳۷۱. استفاده از چوب در ساخت سازه های ایرانی. پروژه کارشناسی رشته چوبشناسی و صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران.
- ۶- نوربخش، امیر. دوست حسینی، کاظم ۱۳۷۶. بررسی خواص صوتی چوب و تخته خرده چوب عایق صوت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه منابع طبیعی. دانشگاه تهران
- 7- American Society for Testing and Material 1990. Standard Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials by the Impedance Tube Method ASTM. 384-90a
- 8- Briks. J.B. 1953. Scintillation Counters "MACGROW-Hill Book Company New York
- 9- Hayashi. 1984. Sound Absorption and Anatomical Structure of Japanese Cedar (*Cryptomeria Japonica*) Saghalin Fir (*Abies Sachalinesis*). Maple (*Acer.SP*) and willow (*Salix SP.*) Proceedings. Pacific Regional
- 10- Kent A. and McDonald. 1978. Lumber Quality Evaluation Using Ultrasonic. 4TH Non-Destructive Testing of Wood Symposium August. 29-30. Vancouver Washington
- 11- Mashkov. Charina. 1988. Transl. Lesnoi Zhurnal no. 2. 78-80 See FPA. 1253 IPC. Appleton Wisconsin USA. Institute of Paper Chemistry
- 12- Niemi, P. Hansel. A. 1988. Determination of Important Factors Influencing Acoustic Emission from Wood and Wood based Materials. Holztechnologie. 1988. 29: 2079-81 iii: M ref
- 13- Sabin. 1927. Collected Papers on Acoustics Harvard University Press 1922
- 14- Ted Szabo 1978. Use of Ultrasonic to Evaluate or Characteristics Wood Composite. 4TH Symposium in the Non-destructive Testing of Wood. Vancouver. Washington 1978
- 15- Ugrehovic 1951. Predavanja Odrzana u yugoslavenskoy Akademiji 1951. No. 5 PP. 38+13 Photos. 34 refs Published by the yugoslavenska Akademija zannostij.